

Aplicaciones

Banda	Sector	Aplicación
CLINA X 07UF CLINA X 08UF	PAN, GALLETAS Y CHOCOLATE	Túneles y líneas de enfriamiento más estrechas o cortas (C X 07UF), o más anchas C X 08UF), con cantos vivos. Detectores de metal (C X 07UF).
	ALIMENTOS CONGELADOS	Recepciones y descargas en ambientes a baja temperatura.
	INDUSTRIA ALIMENTARIA EN GENERAL	Pesadoras. Productos sin empaquetar, en especial si son agresivos químicamente (aceites, grasas).
	INDUSTRIA MÉDICA Y FARMACÉUTICA	Productos empaquetados o sin empaquetar.
CLINA X 07UFMT CLINA X 08UFMT CLINA X 08DF NOVAK X 07UFMT NOVAK X 08UFMT	INDUSTRIA ALIMENTARIA EN GENERAL INDUSTRIA MÉDICA Y FARMACÉUTICA	Productos empaquetados, en especial sin son agresivos mecánicamente (abrasión). Productos empaquetados o sin empaquetar.
CLINA X 06K1F CLINA X 0802	CHOCOLATE	Acumulaciones, aplicaciones que precisen baja adherencia. Túneles de enfriamiento.
CLINA X 09FF	PAN, GALLETAS Y CHOCOLATE TRANSPORTE EN GENERAL	Transporte de masa. Productos empaquetados o sin empaquetar, cuando se necesita baja adherencia, acumulación, abrasión.
CLINA X 10FF	GALLETAS	Troqueladoras



CLINA X 10FF


INDUSTRIA ALIMENTARIA:
GALLETAS

Troqueladoras.

Agosto 2010



 **esbelt**
Bandas para transportadores



 **esbelt**

Compañías del grupo esbelt:

Esbelt, S.A.

Provença, 385
08025 Barcelona
Spain
Tel. +34-93 207 33 11
Fax +34-93 207 13 63
www.esbelt.com
esbelt@esbelt.com

Esbelt GmbH

Habichtweg 2
41468 Neuss
Germany
Tel. +49-2131 9203-0
Fax +49-2131 9203-33
www.esbelt.de
info@esbelt.de

Esbelt SAS

Parc d'activités de Taure
31880 La Salvetat St-Gilles
France
Tel. +33-5 61 06 89 10
Fax +33-5 61 06 89 11
www.esbelt.fr
esbelt@esbelt.fr

E-plast, s.r.o.

Nam. Miru 9
330 02 Dysina
Czech Republic
Tel. +420-377 946 077
Fax +420-377 946 078
www.e-plast.cz
e-plast@e-plast.cz

Esbelt CSY Co., Ltd.

No. 20, Chuangxin Rd, 653100
Yuxi City, Yunnan Province
People's Republic of China
Tel. +86 877 2661800
Fax +86 877 2661979
www.esbelt.com.cn
esbelt@esbelt.com.cn

Esbelt Trading Inc.

7 Winter Forest Court
O'Fallon, MO 63366
USA
Tel. +636 294 2267
Fax +636 294 2268
www.esbelt.us
esbelt@esbelt.us

Esbelt ApS

Cikorievej 23
DK-5220 Odense SØ
Denmark
Tel. +45 661 26209
Fax +45 661 26219
www.esbelt.dk
esbelt@esbelt.dk



ISO 9001:2008

gama X

Gama X de TPU

Tipo de banda		Cobertura superior					Cobertura inferior				Características especiales	Temperatura en continuo (puntual) del producto transportado °C	Tejidos		Espesor banda mm	Peso banda kg/m2	a 20°C		Carga de rotura N/mm	Carga de trabajo al 1% elongación N/mm	Carga de trabajo al 1,5% elongación N/mm	Ancho máx. fabric. mm	Tipo de banda	
		Material	Dureza °ShA	Color	Espesor mm	Acabado	Material	Color	Espesor mm	Acabado			Nº de telas	Trama			A	B						
Breda	B X 07UFMT	PU	93	Verde 09	0.30	Mate		Crudo		WP	FDA EU* ● ▼ ▽ □	-10 (-15) + 90 (110)	1	Rígida	0.80	0.90	5	15	60	6	8	1300	B X 07UFMT	Breda
	B X 08UFMT	PU	93	Verde 09	0.20	Mate	PU	Crudo	0.10	Impregn.	⊕ FDA EU* ● ▼ ▽ □	-10 (-15) + 90 (110)	1	Rígida	0.90	0.95	10	20	50	5	7	1300	B X 08UFMT	
	B X 10FF	PU		Gris 00	0.10	Impregn.	PU	Gris 00	0.10	Impregn.	FDA ● ▽	-15 (-25) + 90 (110)	2	Flexible	1.40	1.25	8	8	110	7	10	1300	B X 10FF	
Clina	C X 06K1F	PU	86	Ocre	0.32	Grabado K1		Crudo		WP	FDA EU* ▽ □	-10 (-15) + 90 (110)	1	Rígida	0.82	0.90	10	30	60	6	8	1300	C X 06K1F	Clina
	C X 07UF	PU	86	Blanco	0.30	Liso		Crudo		WP	FDA EU ▽ □	-10 (-15) + 90 (110)	1	Rígida	0.80	0.90	5	15	60	6	8	1300	C X 07UF	
	C X 07UFMT	PU	93	Blanco	0.30	Mate		Crudo		WP	FDA EU ● ▽ □	-10 (-15) + 90 (110)	1	Rígida	0.80	0.90	5	15	60	6	8	1300	C X 07UFMT	
	C X 08UF	PU	86	Blanco	0.20	Liso		Crudo		WP	⊕ FDA EU ▽ □	-10 (-15) + 90 (110)	1	Rígida	0.90	0.95	6	20	50	5	7	1300	C X 08UF	
	C X 08UFMT	PU	93	Blanco	0.20	Mate		Crudo		WP	⊕ FDA EU ● ▽ □	-10 (-15) + 90 (110)	1	Rígida	0.90	0.95	6	20	50	5	7	1300	C X 08UFMT	
	C X 08DF	PU	86	Blanco	0.50	Grabado D		Crudo		WP	⊕ FDA EU ▽ □	-10 (-15) + 90 (110)	1	Rígida	1.20	1.10	6	20	50	5	7	1300	C X 08DF	
	C X 0802	PU	86	Marrón	0.50	Grabado A		Crudo		WP	⊕ FDA EU* ● ▽ □	-10 (-15) + 90 (110)	1	Rígida	1.20	1.10	6	20	50	5	7	1300	C X 0802	
	C X 09FF	PU	-	Crudo	0.10	Impregn.	PU	Crudo	0,10	Impregn.	⊕ FDA ● ▽	-10 (-15) + 90 (110)	2	Rígida	0.90	0.85	6	6	100	9	15	1200	C X 09FF	
	C X 10FF		-	Crudo	-	Algodón-Poli.		Crudo		Algodón-Poli.	FDA EU* ● ▽	- 15 (-25) + 90 (110)	2	Flexible	1.40	1.25	8	8	110	7	10	1300	C X 10FF	
Novak	N X 07UFMT	PU	93	Azul 06	0.30	Mate		Crudo		WP	FDA EU ● ▽ □	-10 (-15) + 90 (110)	1	Rígida	0.80	0.90	5	15	60	6	8	1300	N X 07UFMT	Novak
	N X 08UFMT	PU	93	Azul 06	0.20	Mate		Crudo		WP	⊕ FDA EU ● ▽ □	-10 (-15) + 90 (110)	1	Rígida	0.90	0.95	6	20	50	5	7	1300	N X 08UFMT	



- ⊕ Antiestática cobertura superior
- FDA Alimentaria
- EU Alimentaria Directiva 2002/72/EC
- EU* Alimentaria Reglamenton 1935/2004
- Bajo coeficiente de fricción
- ▼ Resistente a aceites y grasas minerales
- ▽ Resistente a aceites y grasas animales y vegetales
- Resistente a la abrasión

acabado liso y homogéneo
gama X esbelt de TPU



CLINA X 07UF
CLINA X 08UF

ALIMENTACIÓN EN GENERAL:
Pesadoras.
Productos sin empaquetar en especial si son agresivos químicamente (aceites, grasas).



PANADERÍA, GALLETERÍA Y CHOCOLATE.
Túneles de enfriamiento más cortos y/o estrechos (CX07UF), o más anchos (CX08UF), con cantos vivos.
Detectores de metal (CX07UF).

COMIDA CONGELADA
Recepciones y descargas en ambientes de baja temperatura.




INDUSTRIA MÉDICA Y FARMACÉUTICA.
Productos empaquetados y sin empaquetar.
CLINA: Acabado liso blanco



CLINA X 06K1F
CLINA X 0802

INDUSTRIA ALIMENTARIA:
GALLETAS DE CHOCOLATE
Túneles de enfriamiento.
CLINA X 06K1F Grabado arlequín, color ocre.
CLINA X 0802 Grabado A color marrón



BREDA X 07UFMT
BREDA X 08UFMT

TRANSPORTE EN GENERAL.
Productos empaquetados, especialmente si son agresivos mecánicamente (abrasión, corte, impacto).
Productos sin empaquetar, especialmente si son agresivos químicamente (aceites, grasas).
Acumulación, aplicaciones donde se requiere baja adherencia.



CLINA X 07UFMT
CLINA X 08UFMT
NOVAK X 07UFMT
NOVAK X 08UFMT

INDUSTRIA ALIMENTARIA EN GENERAL:
Productos empaquetados, especialmente si son agresivos mecánicamente (abrasión).
INDUSTRIA MÉDICA Y FARMACÉUTICA.
Productos empaquetados o sin empaquetar.

TRANSPORTE EN GENERAL:
Acumulación, aplicaciones donde se requiere baja adherencia.
CLINA: Acabado blanco mate
NOVAK: Acabado azul mate